



# ANTI GLISS

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

## DESCRIPTION

- Protection antidérapante pour tout ouvrage en bois pouvant glisser.

## SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous bois.
- Surfaces horizontales.

## PROPRIÉTÉS

- Protège et décore durablement les bois glissants.
- Empêche le grisaillement.
- Contient des microbilles antidérapantes à base de cire de polypropylène micronisé (taille des particules : 100 microns).
- Grande facilité d'application.
- Maintenance aisée et rapide sans sablage ni décapage.

### FINITION

Satin

### FORMAT

1L - 5L

### USAGE

Extérieur

### USAGE

Brosse - Rouleau - Pistolet



Incolore



Chêne clair



Teck

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille 1 classe 4a selon norme NFT36005
<b>Liant</b>	Résines alkydes
<b>Solvant type</b>	Solvant
<b>Odeur</b>	White-spirit
<b>Monocomposant/bicomposant</b>	Monocomposant
<b>Densité</b>	0,91 ±0.05
<b>Viscosité</b>	750-1000 mPa.s
<b>Extrait sec</b>	40% ±2
<b>Brillance 60°</b>	10 – 40 selon support
<b>Aspect</b>	Liquide granuleux
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/l (2010). Ce produit contient max. 385g/l
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	10-13 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Recouvrable au bout de 6 à 8 heures Séchage : 24 heures minimum Sec à cœur : 5 jours. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie.
<b>Nettoyage du matériel</b>	White-spirit
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois devra être propre, sain et sec (hygrométrie maximum 18%).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité y compris les plantes.
- Appliquer par des températures comprises entre +5°C et 30°C. Ne pas appliquer sur un bois chaud ou en plein soleil.
- Ne pas appliquer si la pluie est attendue dans le 24 heures.

### Bois neufs :

- Si brossés, préparés ou suffisamment ouverts (poreux) : application directe.
- Si fermés/glacés : attendre 6 à 12 mois ou procéder à une préparation du support (nous contacter).

### Bois gris non traités :

- Nettoyer le bois au NET-TROL®200\* et bien rincer.
- Une fois le bois bien sec, Egrenier le bois si nécessaire (grain 100 maximum).

### Bois gris déjà traités (huilés) :

- Déshuiler avec le système NET-TROL®400\*+NET-TROL®200\* et bien rincer.
- Une fois le bois bien sec, égrener si nécessaire (grain 100 maximum).

•

### Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :

- Remettre le bois à nu par ponçage, gommage voire décapage avec :
  - Système DILUNETT\*(1) + NET-TROL®200\* pour les revêtements alkydes glycérophtaliques.
  - Système PREPDECK®\*(1) + NET-TROL®200\* pour les revêtements acryliques.
- Egrenier le bois si nécessaire (grain 100 maximum) puis bien dépoussiérer.

## CONSEIL DE PRO

- Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.
- Toujours finir au niveau d'un bout de lame.
- Il est possible d'appliquer l'ANTIGLISS en complément d'un saturateur (TEXTROL PRO\* ou D.1 PRO). Nous consulter.

## APPLICATION

- Ne pas diluer.
- Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre (pendant 2 à 3 minutes avec un mélangeur hélicoïdal approprié). La phase de mélange est importante pour bien remettre en suspension et homogénéiser les charges antidérapantes au sein du produit.
- Appliquer 1 couche d'ANTIGLISS sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois. Application possible au spalter. Au rouleau, sur des petites surfaces, prendre garde à la répartition des charges antidérapantes (ne pas utiliser de rouleau laqueur ni des rouleaux méchés).
- Laisser sécher 6 heures minimum, le produit doit être sec au toucher.
- Appliquer une seconde couche d'ANTIGLISS, selon la même méthode.
- En cas d'application au pistolet, un lissage immédiat au spalter est toujours recommandé afin d'améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- Prévoir entre 24 heures et 5 jours pour un trafic léger et plus de 5 jours pour un trafic normal.
- Un trafic très intense entrainera un entretien plus fréquent.
- Ne conviens pas pour une utilisation constamment immergée (caillebotis ...)

\* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

(1) Ne pas utiliser DILUNETT®\* ou PREPDECK\* sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...)

## MAINTENANCE

L'anti-glissance va diminuer dans le temps. Lorsqu'elle sera insuffisante, procéder à la maintenance ci-dessous :

- Nettoyage avec le SOAPCLEAN\* ou le NET-TROL®200\* en cas de bois grisailé.
- Laisser sécher 3 jours de temps sec puis 1 à 2 couches d'ANTI GLISS selon l'état du support.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 08/2022.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France

Tél +33 (0)1 60 86 48 70

Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique

répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**