

OWATROL

TEXTROL

SATURATEUR SPÉCIAL BOIS TENDRES



DESCRIPTION

Saturateur pour bois tendres à base d'huiles naturelles végétales.

PROPRIÉTÉS

- Protection transparente mate "aspect huilé", longue durée.
- Conserve l'aspect naturel du bois.
- Non filmogène - ne s'écaille pas, ne pèle pas dans le temps.
- Incolore ou teinté.
- Ne noircit pas aux UV.
- Facile d'emploi.
- Maintenance aisée et rapide, sans gommage, ni ponçage, ni décapage.
- Teintable avec des colorants universels liquides à raison de 30ml par litre maximum.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin.
- Bois tendres autoclaves ou non tels que le Red Cedar, Mélèze, Douglas... Ne pas employer sur contreplaqués.
- Surfaces horizontales ou verticales.

MATÉRIEL	FORMAT	FINITION
Brosse	1 L	Mat
Spalter	2,5 L	
Rouleau	5 L	USAGE
Pistolet	20 L	Extérieur
	200 L (en incolore)	



Incolore



Chêne doré



Chêne moyen



Chêne rustique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Alkydes
Solvant type	White spirit
Odeur	Solvant
Monocomposant/bicomposant	Monocomposant
Densité	0.875 +/- 0.05 à 20°C
Viscosité	fluide
Extrait sec	46% +/-2%
Brillance	Mat
Aspect	Translucide, aspect huilé
Point d'éclair	> 62°C
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 455 g/l.
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet. Chiffon non pelucheux.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	10 à 12 m ² par litre et par couche. 5 m ² par litre en système multicouches.

Séchage & recouvrabilité	Recouvrement frais sur frais avant séchage, max 30 min selon conditions climatiques. Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures selon les conditions climatiques.
Nettoyage du matériel	White-Spirit. Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle. Les faire sécher à plat au préalable.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Instructions générales :

- S'applique sur un revêtement propre et exempt de tout revêtement antérieur hors TEXTROL®.
- Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.
- Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit) prévoir une préparation préalable du support (nous consulter).
- S'assurer de la porosité du support avant application. Effectuer au besoin un test de la goutte d'eau.
- Sur les bois aérogommés ou sablés, il est vivement recommandé de procéder à un essai préalable.

Bois neufs :

- Appliquer immédiatement une couche de SEASONITE®* pour limiter les risques de déformation, de fendillement et de grisaillement. Laisser en exposition entre 6 et 9 mois (afin que les porosités s'ouvrent) avant d'appliquer TEXTROL®.

Bois gris non traités :

- Nettoyer le bois au NET-TROL®*.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100 maxi).

Bois gris déjà traités (huilés) :

- Déshuiler avec le système AQUANETT®* + NET-TROL®*.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :

- Revêtement alkyde glycérophthalique : décaper avec le système DILUNETT®*(1) + NET-TROL®*.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

NB : Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %).

Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.

(1) Ne pas utiliser DILUNETT®* sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...) à cause des risques de remontées de tanins. Nous contacter.

APPLICATION

- Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50 % pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
- Ne pas laisser sécher entre les couches.
- En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.
- Sur support préparé, appliquer une couche généreuse de TEXTROL® dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts.
- Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 30 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer "frais sur frais". Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).

- Lisser le produit en excès (voire essuyer) avant séchage afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage, TEXTROL® doit être dans le bois et non en surface.
- En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- En fin de travaux, procéder à une ultime vérification pour s'assurer qu'il n'y a plus de produit en surface du bois.
- NB : Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures selon les conditions climatiques.

ENTRETIEN

- Si la surface est tachée ou salie, nettoyer au préalable avec du NET-TROL®* et bien laisser sécher (3 jours de temps sec minimum).
- Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de TEXTROL® en une couche selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper ni sabler au préalable.
- Lors de la maintenance aucun décapage n'est nécessaire. Les quantités de TEXTROL® à mettre en œuvre sont diminuées de moitié car la protection dans la masse existe toujours. Celle-ci pourra s'effectuer à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless. En général une seule passe suffit sans poncer, ni sabler ou décaper. Sur surfaces très poreuses une deuxième passe peut être nécessaire.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70