



# VEGAFLOOR®

## VITRIFICATEUR MONOCOMPOSANT



### DESCRIPTION

- Vitricificateur incolore hybride polyuréthane acrylique monocomposant de haute performance.
- VEGAFLOOR® assure une résistance élevée aux agressions mécaniques et chimiques (y compris produits ammoniacés).
- Disponible en mat, satiné ou brillant.

### PROPRIÉTÉS

- Embellit et protège les escaliers, parquets, planchers d'intérieur, neufs ou anciens. Leur apporte chaleur et éclat.
- Incolore - sans odeur.
- Ne jaunit pas dans le temps et ne craint pas la lumière. Non glissant.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Trafic normal : chambres, salons...
- Trafic intense : couloirs, escaliers, salles à manger...
- Petit mobilier : étagère, ...



**FINITION**  
Brillant - Satin - Mat

**FORMAT**  
1L - 5L - 20L

**USAGE**  
Intérieur

**MATÉRIEL**  
Rouleau - Spalter

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille 1 - Classe 6a/7b2
<b>Liant</b>	Polyuréthane acrylique
<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Monocomposant/bicomposant</b>	Monocomposant
<b>pH</b>	8 +/- 0.5
<b>Densité</b>	1.04 +/-0.05
<b>Viscosité</b>	CF4 : 25" +/-7
<b>Extrait sec</b>	32% +/-2
<b>Aspect</b>	Incolore transparent
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat.i) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 130 g/l.
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau synthétique microfibre ou spalter (spécial vitrification). L'utilisation du même rouleau est compatible avec le fond incolore ou teinté PRIMAFLOOR®*.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	Environ 10 à 12 m²/l par couche. Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, de son imprégnation.
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Hors poussière : 1 heure Sec au toucher : 2 à 3 heures Égrenable : 4 heures Recouvrable : 4 à 12 heures Trafic normal : 24 heures Trafic intense : 2 semaines Dureté finale : 2 semaines
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau, immédiatement après utilisation
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. Enlever les plantes vertes et les fleurs. Déplacer ou recouvrir votre aquarium.
- Une bonne préparation est essentielle pour l'aspect final de la finition.
- Il sera nécessaire de poncer le bois afin de le remettre à nu selon les règles ci-dessous :
  - Procéder à des ponçages successifs allant des grains les plus grossier aux grains les plus fins.
  - Nous conseillons un ponçage en 4 étapes avec les grains 60 – 80 – 120 – 150.

Gros grains			Grains moyens			Grains de + en + fins			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

- Effectuer au préalable un test avec le grain le plus grossier pour s'assurer que le ponçage ne provoquera pas l'apparition de fissures.
- Pour un sol particulièrement encrassé ou non aplani, débiter avec un grain plus grossier (40).
- Utiliser une bordeuse pour les bords, un raclor ou un ciseau à bois pour les angles.
- Si nécessaire combler les fissures < 2 mm avec LIANFLOOR®\* avant de passer aux grains fins.
- Adapter la pression et la vitesse du ponçage en fonction du grain utilisé, de la nature du bois plus ou moins tendre et de l'épaisseur de la couche d'usure.
- Toujours dépoussiérer minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage sans oublier les pièges à poussière (plinthes, radiateurs, tuyaux, rebords de baies vitrées...).
- Le bois devra être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application.
- L'application préalable du fond PRIMAFLOOR®\* est recommandée afin d'obtenir un résultat optimum avec deux couches VEGAFLOOR®. Il est possible d'appliquer uniquement VEGAFLOOR® en deux ou trois couches selon le résultat souhaité ou l'état du bois.
- Pour une finition teintée, l'application du système PRIMAFLOOR®\* teinté puis deux couches de VEGAFLOOR® incolore est indispensable.

## APPLICATION

- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C.
- Bien agiter le VEGAFLOOR® à l'aide d'une spatule afin d'homogénéiser les agents de matage. Utiliser un mélangeur hélicoïdal si nécessaire. Eviter au maximum l'introduction d'air dans le produit au mélange.
- Appliquer une première couche régulière et garnie de VEGAFLOOR®. Réaliser 3 passages croisés en une application en se plaçant face à la lumière et en démarrant par la partie opposée à la porte de manière à progresser vers celle-ci.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 3 à 4 heures (peut varier selon les conditions ambiantes).
- Procéder à un égrenage (grains n° 150 à 180) puis dépoussiérer minutieusement.
- Appliquer la 2ème couche de VEGAFLOOR®. Ne pas dépasser plus de 12 heures entre l'application des 2 couches.
- Attendre au minimum 48 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins. Ne pas recouvrir le support vitrifié par des tapis ou des bâches de protection pendant un minimum de 14 jours après l'application du vitrificateur.

## MAINTENANCE

Pour le nettoyage courant, nous recommandons le produit SURCLEAN®\*.

Pour un renouvellement du traitement (tous les 5 à 10 ans selon sollicitation), nous vous conseillons un dégrassage avec le SPACENETT®\*. Procéder ensuite à un égrenage fin (grain 150 à 180) et appliquer 1 passe de VEGAFLOOR®.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 14/02/2023.**

Owatrol® Original  
est une marque

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**