



## RÉSINE DE FINITION CARRELAGE ET STRATIFIÉ

### ASPECT MAT OU SEMI-BRILLANT

<b>Description</b>	<p>Résine mate ou semi-brillante destinée à renforcer et à protéger des matériaux bruts, des carrelages et stratifiés et des mélaminés peints. Elle donne de la dureté au support et permet un meilleur nettoyage domestique grâce à son effet glissant et anti-rayure. La RÉSINE DE FINITION s'applique en intérieur sur les meubles et carrelages peints. Elle convient en cuisine, salle de bain et dans toutes pièces aux murs carrelés. Facilement nettoyable et lessivable, elle résiste aux projections, aux salissures, aux graisses, à l'eau et à l'humidité. L'aspect brillant est d'un rendu parfait permettant une rénovation très qualitative. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.</p>
<b>Préparation</b>	<p>S'applique sur supports propres, secs, dégraissés, dépolis. Sur supports bruts : procéder au lessivage avec un détergent fort ou une lessive de bricolage. Rincer soigneusement et laisser sécher parfaitement. Sur anciennes peintures : dégraisser avec un détergent, effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 240 et dépoussiérer. Sur stratifiés et mélaminés : ces revêtements sont souvent recouverts d'une pellicule de protection. Nous conseillons d'effectuer un dépolissage rapide à l'aide d'un papier abrasif très fin (grain 320 à 500) puis dépoussiérer. La RÉSINE DE FINITION Oxi convient au recouvrement de la plupart des anciennes peintures sauf bi-composants.</p>
<b>Recommandations</b>	<p>Résine prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant et pendant utilisation à l'aide d'une spatule large afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, hors courant d'air. Éviter l'application sur sol et plan de travail. Non destiné au contact alimentaire. Ne convient pas aux éviers, ni aux baignoires, ni aux douches... Ne pas exposer aux produits agressifs, ni aux tampons à recurer.</p>
<b>Application</b>	<p>La RÉSINE DE FINITION Oxi s'applique en 1 couche fine de façon régulière et en croisant les passes. Dans le cas d'un fond structuré, une deuxième couche est possible 6 heures après la première et avant 24 heures. Éviter de trop travailler la résine déposée pour la laisser se tendre d'elle-même (ne pas multiplier les allers-retours du pinceau ou du rouleau). Outils : pinceau, rouleau laqueur ou pistolet professionnel. Séchage : sec au toucher : 1 heure très résistante : 3 jours Respecter les temps de séchage après finition. Application conseillée sur peinture après 6 heures minimum. Après 24 heures il sera nécessaire de dépolir légèrement avant application de la résine. Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
<b>Date d'édition</b>	<p>Mars 2017</p>

## Caractéristiques techniques



<b>Nature</b>	Revêtement à base de résines synthétiques spéciales	
<b>Aspect</b>	<b>MAT</b>	<b>SEMI-BRILLANT</b>
<b>Brillance</b>	7 ± 3 à 60°C	5 ± 3 à 60°C
<b>Densité</b>	1.07 ± 0,02 à 25°C	1.04 ± 0,02 à 25°C
<b>Viscosité</b>	12 poises ± 3 à 25°C	5 poises ± 3 à 25°C
<b>Odeur</b>	Sans odeur	
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : Après 3 h et avant 6 h	
<b>Rendement</b>	7 à 10 m <sup>2</sup> au litre par couche	
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement	
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet	
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient au max. 28 g/L de COV.	

### Conditionnement

0,5 L

### Teinte

Transparent

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur <sup>(1)</sup>	Certification
Intérieur	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet	1 heure	Eau		

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique**  
**répond à vos questions**  
**au +33 (0)1 60 86 48 70**